



COLLEDANI FP

FINITURA POLIURETANICA ALIFATICA TRASPARENTE O COLORATA AD ELEVATA RESISTENZA MECCANICA

Descrizione

Colledani FP è un prodotto resistente all'acqua, ai detersivi, agli oli, ai carburanti
Superficie dura lucida od opaca resistente agli urti e all'abrasione
Riverniciabile a distanza di tempo e in fase di manutenzione
Assenza di ingiallimento e resistenza agli U.V.
Applicabile da +5°C a +40°C
Temperatura di lavoro da -25°C a + 80°C

Campo d'impiego

Colledani FP è idoneo come finitura per pavimentazioni epossidiche, poliuretaniche e antipolvere per pavimentazioni in calcestruzzo (senza umidità in contropinta).

Applicazione

- a) **Colledani FP** è un prodotto a due componenti da miscelare al momento dell'uso e da applicare a pennello o a rullo tale e quale o diluito col 2-5% di apposito diluente.
Per applicazione a spruzzo airless diluire col 5% di diluente utilizzando ugelli da 0,015-0,017" e pressioni di 180 bar.
- b) **Colledani FP** trasparente viene applicato in una mano con un intervallo da 24 a 48 ore massimo dalla stesura della pavimentazione.

COLLEDANI FP DATI TECNICI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Aspetto	Fluido
Residuo secco %	80
Peso specifico g/cm ³	1,0
Viscosità mPa•s	500 ± 50

APPLICATION DATA (a +23°C e 50% R.H.)



Colledani.it
pavimenti in resina

Rapporto di catalisi Composto A	100 % in peso
Composto B lucido	13 % in peso
Composto B opaco	30 % in peso
Composto B colorato	45 % in peso
Consumo	80-100 g/m ² per mano
Spessore	60-80 micron per mano
Tempo di vita utile a 20°C	Appross. 30 min.
Temperatura di applicazione (gamma)	da +10° a +35° C
PERFORMANCE FINALE	
Resistenza a compressione (N/mm ²) (ASTM D 695)	55
Resistenza a flessione (N/mm ²) (ASTM D 638)	30
Indurimento al tatto fuori polvere a +23° C e 50% R.H.	3 ore
Traffico leggero a +23° C e 50% R.H.	48 ore
Indurimento completo	7 giorni
Resistenza all'abrasione	UNI 8298 p. 9° Grindstone CS17, 1000 g, 1000 RPM 7 mg

ATTENZIONE

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative Colledani S.r.l. si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Colledani s.r.l. Via Venceslao Menazzi Moretti - Z.A.P. - 33037 Pasian di Prato (UD)

Cap.Soc. € 20.000,00 Interamente versato - nr. Iscriz. Reg. Imprese: 02478490309 nr. Rea: 264029
Tel. +39 043246010 - Fax +39 0432691589 - P.IVA e C.F. 02478490309 - www.colledani.it - info@colledani.it